

カシューパーティクル 品種一覧

2017年4月現在

色味	品番	硬さ	タール量	振動吸収性	耐錆性	pH	粒度	用途	製品の特長
黒	FF-1030	中	中		○	10	中	DP BL	耐熱性
	FF-1080	中	中			3	中	DP BL	耐熱性
	FF-1084						細	DP BL CF	
	FF-1085						細	BL CF	
	FF-2080	硬	中			3	中	DP BL	耐熱性 耐フェード性
	FF-2084						粗	DP BL	
	FF-1090	硬	少			3	中	DP BL	耐熱性 耐フェード性
	FF-1094						粗	DP BL	
	FF-1095						細	DP BL CF	
	FF-1098						中	DP BL	
	FF-1096	硬	少			7	細	DP BL CF	耐熱性 耐フェード性
	FF-1097						中	DP BL	
	FF-2190	硬	少			3	中	DP BL	耐熱性 耐フェード性
	FF-2195						細	DP BL	
	FF-1500	中	中	○	○	4	中	DP BL	耐熱性 耐フェード性 耐摩耗性
	FF-1502						細	DP BL	
FF-1111	中	中	○	○	4	中	DP BL	耐熱性 耐フェード性 耐摩耗性	
FF-1800	硬	中		○	4	細	BL CF	耐熱性 耐フェード性	
茶黒	FF-1051	中	多	○		3	中	DP BL	耐ノイズ性 耐摩耗性
	FF-1054						中	BL	
	FF-1056						中	DP CF	
	FF-1058						粗	DP BL	
	FF-1600	中	多	○	○	4	中	DP BL	耐ノイズ性 耐摩耗性
	FF-1604						粗	DP BL	
	FF-1605						細	CF	
FF-1690	中	多	○	○	4	中	CF	耐ジャダー性 耐摩耗性	
茶	FF-1040	柔	多	○		3	細	BL CF	
	FF-1041						中	BL CF	
	FF-1045						細	CF	
赤茶	FF-1148	柔	多	○		10	中	BL CF	
特殊品	FF-1045P	柔	多			3		CF	特殊処理品 耐ジャダー性
	FF-1085P	中	中			3		CF	特殊処理品 耐ジャダー性
	FF-1370	中	多			3	細	CF	耐ジャダー性 耐摩耗性
	FF-1460	柔	多	○		3	中	DP BL	オイル変性品 耐ノイズ性
	FF-1700	中	中		○	10	中	DP BL	耐熱性
	FF-1790	柔	中	○	○	5	中	DP BL	耐熱性
	FF-2090	超柔	超多	○		4	粗	DP BL CF	高タール 耐ノイズ性 耐摩耗性
	FF-2092						中	DP BL	
	FF-2290	超柔	超多	○	○	4	中	DP BL	高タール 耐ノイズ性 耐摩耗性
	FF-2600	中	中		○	3	中	DP BL CF	超耐熱品 耐フェード性 耐摩耗性
	FF-5151	硬	中	○	○	4	中	DP BL	耐水性 耐熱性
	FF-5194	硬	少		○	3	粗	DP BL	耐水性 耐熱性 耐フェード
	FF-5260	中	中		○	3	中	DP BL	耐水性 超耐熱品 耐フェード性 耐摩耗性
	FF-5290	柔	超多	○	○	5	中	DP	耐水性 耐ノイズ性
非カシュー	FF-5492	超柔	-	○	○	7	粗	DP BL	アクリルゴム粉末 耐ノイズ性
	FF-6001	硬	-		○	7	中	CF	ウリアメラン樹脂 耐ジャダー性

※粒度の目安

	+425μm	+425μm	+250μm	+150μm	-150μm
粗	40%以上	40%以上	10~50%	0~20%	0~10%
中	0~40%	0~40%	20~40%	20~40%	0~50%
細	-	-	0~20%	20~50%	50%以上

※用途略称

DP : Disc Pad
BL : Brake Lining
CF : Clutch Facing

ディスクパッド裏金用ボス詰め材

色味	品番	用途	製品の特長
灰色	BR-569	DP	補強 耐浸水 放熱性
	BR-582	DP	補強 耐浸水 放熱性